

REWIND®

REWIND DILOUR

EVENT



Using
zero latex



Using
zero water



With just a fraction
of energy use



Resulting in
significantly
lower CO₂



A division of
Beaulieu International Group
BFS Europe NV
Groenedreef 15A, 9770 Kruisem
www.beaulieu-needlefelt.com

beaulieu
needle felt



Manufacturing process Herstellungsverfahren Procédé de fabrication Proceso de fabricación	ISO 2424	Needle felt
Pile composition Polmaterial Composition des fibres Composición de la fibra	-	100% PP
Surface structure Oberflächenstruktur Aspect de surface Estructura de la superficie	-	Dilour
Backing Rücken Dossier Soporte	ISO 2424	None - latex free
Pile weight Polgewicht Poids des fibres Peso de la fibra	ISO 8543	460 g/m ²
Total weight Gesamtgewicht Poids total Peso total	ISO 8543	460 g/m ²
Pile height Polhöhe Hauteur du velours Altura de la fibra	ISO 1765	2,5 mm
Total height Gesamthöhe Hauteur totale Altura total	ISO 1765	4,2 mm
Roll length Länge Longueur Longitud del rollo	-	40 m
Permanent anti-static Permanent antistatisch Antistatique permanente Antiestático permanente	ISO 6356	≤ 2kV
Prodis GUT Certificate Prodis GUT Zertifikat Certificat Prodis GUT Certificado Prodis GUT	-	943358A6
Fire classification Brandklassifizierung Classement feu Clasificación de fuego	EN13501-1	Bfl-s1



DNF.RO.MAR.15a/3/01-04-2024
Update: 05-2025

REWIND DILOUR

○ without foil | ohne Folie | sans film
● with foil | mit Folie | avec film

Code	1 m	2 m	3 m	4 m
0110 *		●		
0204 *		○ ●		
0205 *		○ ●		
0232 *		○ ●		
0331 *		○		
0400 *		●		
0450 *		●		
0503 *		○ ●		
0510 *		○		
0637 *		○		
0644 *		○		
0675 *		○ ●		
0713 *		○ ●		
0740 *		○		
0745 *		○		

Code	1 m	2 m	3 m	4 m
0818 *		○		
0830 *		○ ●		
0835 *		○ ●		
0836 *		○ ●		
0840 *		○ ●		
0844 *		●		
0913		○ ●		
0939		○ ●		
0960		○ ●		
0976		○ ●		
0977		○ ●		
0978		○ ●		
0979		○ ●		
0980		○ ●		



Colours may slightly vary from batch to batch. Characteristics in line with EN 1307 standards. We reserve the right to alter technical specifications. Protection foil is not suitable in humid conditions.

Die Farben können von Charge zu Charge leicht variieren. Die Eigenschaften entsprechen der Norm EN 1307, Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Die Schutzfolie ist nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet.

Les couleurs peuvent varier légèrement d'un lot à l'autre. Caractéristiques conformes aux normes EN 1307. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques. Le film de protection n'est pas adapté aux conditions humides.

Los colores pueden variar ligeramente de un lote a otro. Las características están en línea con los estándares EN 1307. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas. La lámina protectora no es adecuada para condiciones húmedas.